


RX-513

Selladur®

SEALADUR MICROMALTA

Impermeabilizzante bicomponente predosato ad applicazione airless o manuale per il trattamento antiumidità



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE CONVENZIONALE
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA (1)

SUPPORTI

Calcestruzzo, cemento, pietra, mattoni, fibrocemento, vernici semiassorbenti e fondi tipici in edilizia.

I supporti devono essere sani, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Barriera contro l'umidità
- Permeabile al vapore acqueo
- Traspirante
- Colore bianco
- Presa lenta
- Adatto per applicazioni airless
- Agisce a pressione positiva e negativa
- Finitura fine per lavori di impermeabilizzazione
- Prodotto idoneo per l'impermeabilizzazione di serbatoi di acqua potabile in conformità ai requisiti stabiliti nel RD140/2003
- Perfetta aderenza su superfici in calcestruzzo e malta porosa, anche bagnate
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità.



IDEALE PER

- Il controllo dell'umidità e l'aumento della resistività per strutture in calcestruzzo secondo UNE-EN 1504-2
- L'impermeabilizzazione di piscine. Può essere ricoperto con colla cementizia se si desidera un successivo rivestimento murale.
- L'impermeabilizzazione di interni come gallerie, canalizzazioni, scantinati, fosse per ascensori, ecc
- Il trattamento dell'umidità per capillarità

RX-513

Selladur®

SEALADUR MICROMALTA

APPLICAZIONE IN LOCO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, pulito e privo di ogni traccia di salnitro, funghi, microrganismi, grassi, oli e, in generale, di qualsiasi tipo di materiale che possa ostacolare la buona aderenza del prodotto sul fondo. Applicare nel modo più uniforme possibile.

I supporti eccessivamente asciutti ma consistenti devono essere inumiditi prima dell'applicazione di **Selladur**, con l'aiuto di un pennello, un rullo o una spugna. Evitare la saturazione del supporto.

Se i supporti sono asciutti e disgregati sulla superficie, si consiglia di procedere innanzitutto con un'applicazione di **Fijapren RX-501 a base solvente**. I supporti umidi non possono essere trattati con Fijapren a base solvente.

I supporti umidi e molto disgregati devono essere raschiati rimuovendo le parti inadatte fino al raggiungimento del fondo solido.

MODALITÀ D'USO

• APPLICAZIONE COME VERNICE

Mescolare la parte liquida con la parte solida e agitare con un miscelatore elettrico a basso numero di giri, fino ad una completa omogeneizzazione. Se si desidera una miscela parziale, è necessario mescolare 2 parti solide e 1 parte liquida. Successivamente, lasciare riposare la pasta ottenuta per 5 minuti e quindi applicare sul supporto da impermeabilizzare, con un pennello (preferibilmente in fibra sintetica) o con un rullo, un quantità da 1 a 1,5 kg di miscela ottenuta per m² e per mano applicata (tra 1 e 1,5 mm di spessore per mano) in più mani successive (non è necessario lasciare asciugare totalmente la prima mano per applicare una seconda mano e così via).

• APPLICAZIONE AIRLESS

Mescolare la parte liquida con la parte solida e agitare con un miscelatore elettrico a basso numero di giri, fino ad una completa omogeneizzazione. Se si desidera una miscela parziale, è necessario mescolare 2 parti solide e 1 parte liquida. Successivamente, lasciare riposare la pasta ottenuta per 5 minuti e quindi applicare il prodotto spruzzandolo con un ugello del passo di 4.33, 5.33 o 6.33 sul supporto da impermeabilizzare, (si consiglia di spruzzare il materiale entro massimo 3 ore dalla preparazione per far sì che il materiale non si indurisca all'interno della macchina). Asciugata la prima mano, si consiglia di applicare una seconda mano incrociata.

Per ottenere una proiezione uniforme di questo prodotto si consiglia l'utilizzo di una macchina airless tipo MARK V della ditta GRACO o similare.

Per una corretta impermeabilizzazione si consiglia di applicare 2 mani, lasciando almeno 1 ora tra una mano e l'altra, per ottenere uno spessore minimo di 2 - 3 mm in totale.

Se si desidera una finitura molto fine, si consiglia di applicare una mano di **RX-519 Selladur Finish**.

RX-513

Selladur®

SEALADUR MICROMALTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPO DI ASCIUGATURA IN PROFONDITÀ			ADERENZE su supporti cementizi - strato di 2 mm di spessore	
SUPPORTO	SPESSORE MEDIO	TEMPO	PROVA	RISULTATO
Calcestruzzo	Strato da 2 mm	8 - 9 h	Aderenza iniziale (28d)	> 1,0 MPa
RESA			Aderenza dopo l'immersione in acqua	> 0,5 MPa
			Aderenza dopo l'invecchiamento termico	> 1.6 MPa
chilogrammi di pasta applicati per m ² in mm di spessore		1	1,0 - 1,5	

Vita utile	7 - 8 h	Aderenza a trazione diretta (EN 1542)	≥ 1,5 MPa
Spessore massimo	2 mm verticale 5 mm in orizzontale	Permeabile al vapore acqueo (EN ISO 7783)	Classe I
Granulometria massima	200 µm	Pulizia degli utensili	Con acqua
pH	12 - 13	Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua liquida (EN 1062-3)	< 0,1 Kg (m ² ·h ^{0,5})

DENSITÀ	
POLVERE (g/ml)	PASTA (g/ml)
0,9 - 1,0	1,6 - 1,7

PENETRAZIONE DI ACQUA SOTTO PRESSIONE (EN 12390-8)	
PRESSIONE DIRETTA	PRESSIONE INDIRETTA
Riduzione del 70 % della penetrazione di acqua a 0,5 MPa secondo relazione Applus 17/15691-2964	0,5 MPa secondo la relazione Cemosa 01-18/039187/1


RX-513

Selladur®

SEALADUR MICROMALTA

IMBALLAGGIO

FORMATO	10 Kg + 5 l	20 Kg + 10 l
U.TÀ/SCATOLA	–	–
PALLET	44 secchi + 44 taniche	48 sacchi + 48 taniche



INFORMAZIONI DI INTERESSE

Il processo di produzione della linea Selladur è controllato a lotti, consentendo la tracciabilità in caso di incidenti. Il sistema di qualità utilizzato comprende la progettazione interna di tutti gli articoli e i controlli in fase di elaborazione, tanto delle materie prime utilizzate, garantendo l'uniformità della lavorazione, quanto del prodotto finale ottenuto. L'utilizzo di ecotecnologie nei processi produttivi dei nostri impianti, permette la realizzazione di un'opera in modo efficiente, senza danneggiare l'ambiente che ci circonda.

- Prodotto non infiammabile. Irritante.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Vietato fumare, mangiare e bere nell'area di applicazione.
- Rispettare la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nei contenitori originali opportunamente chiusi.
- Conservare i contenitori tra 5°C e 35°C.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi dalla data di fabbricazione, nella sua confezione originale, ben chiusa e in luogo fresco e asciutto.

Per ulteriori informazioni sulle misure di protezione e di primo soccorso, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

OSSERVAZIONI

(1) Selladur RX-513 può essere rivestito con qualsiasi tipo di stucco, intonaco, malta convenzionale, rivestimenti decorativi o vernici (purché traspiranti e resistenti agli alcali cementizi). Qualora desiderassimo applicare una vernice plastica di colore intenso sul Selladur e per evitare che sbiadisca, applicare innanzitutto una mano del nostro prodotto Concrete Microprimer RX-517 per calcestruzzo, quindi applicare normalmente la vernice.

- Per un adeguato utilizzo e una corretta applicazione del prodotto, è indispensabile leggere preventivamente la scheda tecnica.
- I dati forniti in questa scheda tecnica sono stati ottenuti in normali condizioni di laboratorio e su supporti normalizzati e possono variare a seconda delle condizioni di installazione (assorbimento del supporto, spessore applicato, temperatura e umidità ambientale).

RX-513

Selladur®

SEALADUR MICROMALTA

OSSERVAZIONI

- Le condizioni di lavoro degli utenti non rientrano nel nostro controllo.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati. Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle raccomandazioni per l'uso.
- Non richiede l'aggiunta di acqua in quanto si tratta di una malta predosata
- Non superare lo spessore massimo di applicazione raccomandato.
- È essenziale riconoscere, prima di ogni richiesta, lo stato dei fondi.
- Utilizzare il prodotto entro la sua vita utile. Oltre questo tempo, si possono ottenere proprietà sfavorevoli.
- Non applicare all'esterno nei giorni a rischio di pioggia o gelo. Proteggere da pioggia, vento forte o sole diretto durante le 48 ore successive all'applicazione
- Non applicare su superfici estremamente cristalline
- Non applicare su vernice, legno o intonaco
- Su supporti in gesso applicare esclusivamente **RX-506P Selladur fondi in gesso**
- Non mescolare il prodotto con alcun materiale, in quanto perderebbe le sue caratteristiche tecniche.
- Il supporto può essere umido o asciutto al momento dell'applicazione del prodotto. Evitare l'applicazione su supporti con acqua stagnante.
- Prima del contatto o del riempimento con acqua, assicurarsi che il prodotto sia ben asciutto. Si consiglia un minimo di 5 giorni dopo l'applicazione
- Si raccomanda di riempire e svuotare il contenitore impermeabilizzato con acqua (almeno 1 volta) prima dell'uso. Tra il riempimento e lo svuotamento si consiglia di lasciare trascorrere 2 - 3 giorni
- Temperatura del supporto e temperatura ambiente: minima + 5°C / massima + 35°C
- Se si applica un adesivo cementizio su **RX-513** nelle piscine, scegliere come minimo un C1 o C2 a seconda della piastrella da utilizzare.
- Prestare particolare attenzione ai prodotti utilizzati per il trattamento dell'acqua: possono attaccare il prodotto.
- Quando il prodotto viene applicato su facciate o viene continuamente esposto ai raggi U.V. del sole, è consigliabile rivestirlo con una vernice resistente agli alcali cementizi
- L'ufficio tecnico di **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa che i progetti delle ultime novità appena lanciate, sono considerati in fase sperimentale finché non diventano uno storico annuale. Da quel momento in poi, il prodotto di nuova concezione è considerato pienamente consolidato sul mercato. Nel frattempo **BAIXENS** si riserva il diritto di adattare le specifiche variabili o i campi di lavoro in base a criteri tecnici. I dati oggetto di modifica, saranno identificati con un asterisco superiore per una facile identificazione, dato che potrebbe trattarsi di prodotti di recente creazione e/o in fase sperimentale o soggetti a migliorie per necessità e/o esigenze di mercato
- Abbiamo a vostra disposizione un team tecnico-commerciale che vi consiglierà in caso di dubbi o domande.
- Per maggiori informazioni richiedi il catalogo Selladur presso il tuo punto vendita. Potete anche consultarlo o scaricarlo dal nostro sito web



BAIXENS

baixens.com

Testing the difference

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
Tel: 961.750.834
Fax: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
Tel: 0.800.90.14.37
Fax: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
Tel: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com