

# RX-529

## Rualaix®

# TINTA PARA PISCINAS

Tinta acrílica à base de água para a decoração e tinta para piscinas



**INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE**  
 CATEGORIA a1, PRODUTOS MATE PARA PAREDES E  
 TETOS (BRILHO <math><25\alpha60^\circ</math>), À BASE DE ÁGUA

Limite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
 este produto contém 5,97 g/l de COV máx.



## SUPORTES E USOS

Utilização exterior.

Indicado para a pintura de piscinas com fundos de cimento, betão ou pedra, novos ou pintados com tintas acrílicas à base de água.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## PROPRIEDADES

- Boa trabalhabilidade
- Transpirável
- Excelente cobertura
- Resistente à alcalinidade do suporte
- Baixo odor
- Ótima capacidade de lavagem
- Fácil de repintar
- Secagem rápida
- Alto desempenho
- Cor Azul
- Alta aderência
- Com conservante ANTIMOFO

## MODO DE UTILIZAÇÃO

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar em bom estado, limpo, forte, bem aderido, ser consistente e estar sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, em geral, qualquer tipo de material que possa dificultar a aderência do produto ao suporte.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.

Produto pronto para usar.

A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola sem ar.



# RX-529

## Rualaix®

# TINTA PARA PISCINAS

- Suportes de alvenaria novos

A aplicação pode ser feita com escova, rolo ou pistola. Quando a primeira camada estiver seca, aplicar uma segunda camada de material.

Deixar passar 10 - 15 dias após a aplicação e boa secagem, antes de proceder ao enchimento da piscina.

- Suportes de alvenaria antigos

Se o suporte estiver formado por fundos de gesso morto ou polvorentos, será necessário limpar o pó da superfície e, posteriormente, utilizar o **RX-501 FIJAPREN AO DISSOLVENTE** como fixador-endurecedor ou **X-500 FIJAPREN À BASE DE ÁGUA**. Depois proceder como num suporte novo de alvenaria.

- Suportes pintados

Comprovar se a tinta está limpa e bem aderida, apesar de ser sempre aconselhável eliminar os restos das tintas anteriores para assegurar uma aderência perfeita da nova tinta e evitar os relevos anti-estéticos.

- Suportes com patologias

- Mofa ou Bolor / algas

Quando os suportes apresentam vestígios de fungos, algas ou outros tipos de microrganismos, será necessário proceder ao tratamento curativo, em primeiro lugar, com o nosso **RX-526 CLEAN ENERGY**. Este será aplicado sobre a superfície a ser tratada, e após 5-10 minutos de ação, o suporte deverá ser limpo com a ajuda de uma máquina de água pressurizada ou com uma escova dura.

A seguir, e apenas quando o suporte estiver completamente seco, aplicar **RX-524 CLEAN MUSG** até que o suporte esteja completamente impregnado. Deixar secar e depois pinte. Este novo tratamento é chamado de preventivo, sendo muito eficaz e servindo para prevenir o aparecimento futuro de microrganismos.

- Salitre / eflorescências

Se existirem manchas de salitre na superfície a tratar, será necessário proceder à limpeza inicial com o nosso **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando o material e depois raspando com uma escova dura. Após a limpeza mecânica da superfície, será necessário enxaguá-la com água abundante e limpa para neutralizar qualquer resíduo de **CLEAN SAL** que possa permanecer no suporte.

- Óleos / graxas

A presença de gorduras ou óleos deve ser completamente eliminada para permitir uma correta adesão do produto ao suporte. Por isso, recomendamos a utilização do **RX-527 CLEAN OIL** para uma eliminação correta e total destas substâncias.

# RX-529

## Rualaix®

# TINTA PARA PISCINAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Natureza  | Acrílica                   |
| Teor de sólidos                                     | 52 - 57 % em peso          |
| Resistência à fricção em molhado (UNE EN ISO 11998) | Classe 2                   |
| Densidade   | 1,37 ± 0,07 g/ml           |
| Viscosidade Brookfield                              | 13000 - 21000 cP. (A/4/10) |
| pH  | 8.0 - 10.0                 |
| Limpeza de ferramentas                              | Com água                   |
| Brilho especular (UNE-EN ISO 2813)                  | Mate                       |

### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE - CATEGORIA a1

| LIMITE COV                    | CONTEÚDO COV    |
|-------------------------------|-----------------|
| 75 g/l (2007) – 30 g/l (2010) | 5,97 g/l máximo |

### SECAGEM

| AO TATO   | REPINTURA  | TOTAL   |
|-----------|------------|---------|
| 30' - 60' | Mínimo 8 H | 15 dias |

### RENDIMENTO TEÓRICO (\*)

|   |        |
|---|--------|
| m <sup>2</sup> aplicados por litro e camada | 8 - 10 |
|---|--------|

(\*) O desempenho prático depende do suporte (tipo, estado e absorção), do método de aplicação e do grau de diluição.

## INFORMAÇÃO RELEVANTE

O processo de fabrico das tintas é controlado por lotes, o que permite a rastreabilidade contra qualquer incidente. O sistema de qualidade utilizado inclui o desenho próprio de cada artigo e os controlos na elaboração do mesmo, tanto das matérias-primas utilizadas, garantindo a uniformidade do fabrico, como do produto final obtido. A utilização de ecotecnologias nos processos de fabrico das nossas instalações, permitem a realização de um trabalho de forma eficiente, sem prejuízo do ambiente que nos rodeia.

- Produto não inflamável.
- Evitar o contacto com a pele e olhos.
- Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
- Cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho.
- Manter o produto em local seco, em recipientes originais devidamente fechados.
- Armazenar recipientes entre 5° C e 35°C.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses a partir da data de fabrico

Para obter mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

# RX-529

## Rualaix®

# TINTA PARA PISCINAS

## OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização e aplicação correta do produto, é essencial ler previamente a ficha técnica e de segurança disponível neste estabelecimento ou no nosso sítio web [www.baixens.com](http://www.baixens.com)
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram obtidos em condições laboratoriais normais e em suportes normalizados, podendo variar dependendo das condições de instalação (absorção do suporte, espessura aplicada, temperatura e humidade ambiente)
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se o cumprimento rigoroso das recomendações de utilização.
- É essencial levar a cabo o reconhecimento antes de cada pedido.
- Não aplicar em suportes com temperatura inferior a 5°C ou excessivamente quentes.
- Não misturar com nenhum material, pois não conservará as suas características técnicas.
- Não é recomendado pintar em tempo chuvoso ou nas horas de calor máximo.
- Temperatura de aplicação de 5°C a 35°C.
- Humidade relativa máxima: 85%.
- Este produto não é impermeabilizante. Se pretende impermeabilizar a sua piscina, recomendamos a utilização do RX-520 Selladur Flex, que pode ser posteriormente pintado com este produto, se assim o desejar.
- Os produtos químicos utilizados para conservar a água da piscina (cloro, algicidas, sal, aguarrás, ácido clorídrico, anti-floculantes...) podem alterar a cor do produto ao longo do tempo, pelo que para uma perfeita conservação da sua piscina, recomendamos que seja esvaziada pelo menos uma vez por ano, limpa com produtos adequados e repintada.

## EMBALAGEM

|             |           |
|-------------|-----------|
| FORMATO     | 5 kg      |
| UNID./CAIXA | -         |
| PALETES     | 120 LATAS |



Código interno RX529NF2603A19



**BAIXENS**

[baixens.com](http://baixens.com)

*Testing the difference*

**BAIXENS ESPANHA / PORTUGAL**  
POL IND MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANÇA**  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANÇA)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITÁLIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITÁLIA)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com)