

RX-805




Unijoint®

PÂTE

Coller des bandes à joints sur plaques de plâtre. Pâte standard. Application airless.



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Ce produit contient < 140 g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES

APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON

LES RÈGLES EN VIGUEUR



SUPPORTS

Plaques de plâtre (à bords amincis et à faces cartonnées) en association avec une bande à joint. Rebouchage du joint, garnissage et collage des bandes. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Sans prise
- Bonne tenue
- Vie utile sans limite
- Facile à lisser après pulvérisation
- Excellente adhérence
- Très bonne glisse
- Facile à poncer (grain 220 à vitesse lente)
- Possibilité de reboucher les petits défauts
- Application airless avec une pompe enduit adaptée et une buse 5.33
- Mise en place de la bande, face meulée contre l'enduit
- Réaliser ensuite une passe de finition
- Laisser sécher et finir pour masquer la bande
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



CARACTÉRISATION (NFT 36-005) FAMILIE III - CLASSE 2
CODIFICATION (EN 16566):

G3S1V0W0A0C0R0



Palette de 33 seaux de 15 l.



Palette de 120 seaux de 4 l.



Préparation

Prêt à l'emploi.



Consommation

0,100 - 0,150 l/m²/mm
± 0,150 l/m linéaire



8.0 - 9.0



Épaisseur d'application

10 mm



Adhérence

≥ 3 Kg/cm² sur béton



Classement au feu

A2 - s1 - d0



Adhérence par traction directe (EN 1542)

≥ 1.0 MPa



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

3 - 4 h



Granulométrie maximum

50 microns