

RX-805



Unijunta®

PASTA

Stucco indicato per il riempimento di giunti tra lastre di cartongesso.



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



SUPPORTI

Lastre di cartongesso.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Finiture di grande raffinatezza e qualità
- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Eccellente aderenza
- Elevato potere di riempimento
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Riempimento di giunti tra lastre di cartongesso mediante interposizione di carta o nastro in fibra
- Riparazione di piccoli difetti come righe, urti e graffi sulle lastre di cartongesso
- Intonacatura totale di lastre di cartongesso a strato sottile (finitura Q4)



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene < 140 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA



CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNE-EN 13963

3A

LIVELLO DI QUALITÀ 4 (Q4)



Pallet da 33
secchi da 25 kg.



Pallet da 120
secchi da 7 kg.



Preparazione
Pronto all'uso



Resa
1,80 - 2,00 kg/m²/mm
0,3 - 0,4 kg/m lineare



8.0 - 9.0



Spessore massimo per la stuccatura
10 mm



Aderenza
> 3 Kg/cm² su intonaco e calcestruzzo



Classificazione di reazione al fuoco
A2 - s1 - d0



Vita utile
Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore
3 - 4 h



Granulometria massima
50 micron