

RX-806

Unijunta®

## PASTA LIGEIRA

Massa em pasta de densidade reduzida indicada para encher juntas entre placas de gesso cartonado



## INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA II, RECOBRIMENTOS DE ALTAS PRESTAÇÕES

MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 0,11 g/l COV max.

## RECOBRIMENTO

POR TODO TIPO DE TINTAS CONVENCIONAIS

APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE-EN 13963:2006

3A

NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)

INTERIOR



## SUPORTES

Placas de gesso cartonado.

## CARACTERÍSTICAS

- Acabamentos de grande finura e qualidade
- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de lixar e alisar
- Excelente aderência
- Secagem rápida em camada fina

## IDEAL PARA

- Enchimento de juntas entre placas de gesso cartonado
- Reparação de pequenos defeitos tais como raias, golpes e arranhões sobre placas de gesso cartonado



15l Paleta de 33 embalagens de 15 l. 4l Paleta de 120 embalagens de 4 l.

Preparação  
Pronto a usarRendimento  
0,115 - 0,195 l/m<sup>2</sup>/mm  
± 0,150 l/m lineal

6.0 - 7.0

Espessura máxima  
10 mmAderência  
> 3 Kg/cm<sup>2</sup> sobre gesso  
> 8 Kg/cm<sup>2</sup> sobre hormigónComportamento ao fogo  
A2 - s1 - d0 - Poco CombustívelVida útil  
Sem limiteSecagem em 1 mm de espessura  
3 - 4 HGranulometria  
50 micras