

# RX-807

Unijunta®

## PRESA 30'

Stucco indicato per il riempimento di giunti tra lastre di cartongesso.  
Presca ultrarapida.



INTERNI



### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA  
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA  
UNE-EN 13963  
**3B RAPIDO**

LIVELLO DI QUALITÀ 4 (Q4)

### SUPPORTI

Lastre di cartongesso.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Finiture di grande raffinatezza e qualità
- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Eccellente aderenza
- Elevato potere di riempimento
- Presca ultrarapida
- Asciugatura rapida in strato sottile
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Riempimento di giunti tra lastre di cartongesso mediante interposizione di carta o nastro in fibra
- Riparazione di piccoli difetti come righe, urti e graffi sulle lastre di cartongesso
- Intonacatura totale di lastre di cartongesso a strato sottile (finitura Q4)



Pallet da 66  
sacchi da 15 kg.



Pallet da 35 scatole  
da 4 x 5 Kg.



#### Acqua di impasto

0,45 - 0,50 litri d'acqua per kg di polvere



#### Resa

250 - 300 g/m<sup>2</sup>/mm



6.5 - 7.5



#### Spessore massimo per la stuccatura

10 mm



#### Aderenza

> 12 Kg/cm<sup>2</sup> su calcestruzzo



#### Classificazione di reazione al fuoco

A1



#### Vita utile

30' circa



#### Asciugatura a 1 mm di spessore

Intonaco: 1 h 30' - 2 h



#### Granulometria massima

300 micron