

# SS-600CPA

**Rualaix®**

## 'XPERT PAINT SATIN HQ ACRYLIQUE

Peinture acrylique satinée haute qualité à bon pouvoir couvrant et excellente lavabilité.



\* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



### SUPPORTS

Murs et plafonds en plâtre, plaques et carreaux de plâtre, ciment, brique, béton, enduit de ciment, maçonnerie.

Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, bien adhérents et exempts de toute contamination, poussière ou corps gras.



### CARACTÉRISTIQUES

- Finition satinée
- Application facile
- Respirant
- Bon pouvoir couvrant
- Sans éclaboussures
- Ne jaunit pas
- Excellent toucher
- Excellente lavabilité
- Facile à recouvrir
- Séchage rapide
- Haut rendement
- Formulé avec un conservateur anti-moisissures.

### IDÉAL POUR

- La mise en peinture des murs, plafonds, puits de lumière et façades.

### MISE EN OEUVRE

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, absorbants, cohésifs, bien adhérents, et exempts de toute matière (salpêtre, moisissures, corps gras, huile, etc...) pouvant nuire à l'adhérence du produit au support.

# SS-600CPA

**Rualaix®**

## 'XPERT PAINT SATIN HQ ACRYLIQUE

### MISE EN ŒUVRE

#### NETTOYAGE

Lorsque les supports présentent des traces de contaminations (champignons, algues ou autres types de micro-organismes), réaliser en premier lieu un traitement curatif avec un nettoyant adapté aux moisissures. Appliquer celui-ci sur la surface à traiter, laisser agir 5 à 10 minutes, puis nettoyer à l'aide d'un laveur haute pression ou frotter avec une brosse à poils durs. Une fois le support complètement sec, appliquer ensuite un nettoyant biocide à spectre large en imprégnant la totalité de la surface. Ce traitement de type préventif est très efficace et sert également à prévenir l'apparition future de micro-organismes.

En cas de présence de salpêtre sur la surface à traiter, nettoyer avec notre **RX-523 CLEAN SAL** en appliquant le produit puis frotter avec une brosse rigide. Après ce nettoyage mécanique de la surface, rincer abondamment à l'eau claire afin de neutraliser tout résidu de **CLEAN SAL** présent sur le support.

La présence de graisses ou d'huiles doit être complètement éliminée pour permettre une bonne adhérence du produit sur le support. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de notre **RX-527 CLEAN OIL** permettant une élimination totale de ces substances.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter le produit jusqu'à sa complète homogénéité.

Appliquer à la brosse, au rouleau ou avec une pompe airless.

Retirer les protections mises en place avant le séchage complet de la peinture afin d'éviter d'éventuels décollements.

#### • SUPPORTS CONSOLIDÉS ET SAINS

La 1ère couche peut être diluée entre 5 et 10 % avec de l'eau propre et potable. Après séchage complet, appliquer une seconde couche pure. Il est possible de diluer cette seconde couche à raison de 5 % d'eau au maximum.

#### • SUPPORTS PULVÉRULENTS

Sur des fonds anciens en plâtre mort ou pulvérulents, gratter et éliminer les parties affaiblies puis appliquer notre durcisseur solvant **RX-501** ou notre fixateur acrylique **RX-500** afin de consolider les supports. Procéder ensuite comme sur une surface neuve.

#### • PULVÉRISATION AIRLESS

Utiliser une pompe airless adaptée. Pulvériser une 1ère couche diluée entre 5 % et 10 % avec de l'eau. Laisser sécher, puis appliquer une seconde couche.



# 'XPERT PAINT SATIN HQ ACRYLIQUE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Acrylique	SECHAGE		
Contenu en solides	37 - 42 % du poids	AU TOUCHER	SECONDE COUCHE	TOTAL
Résistance au frottement humide (UNE EN ISO11998)	Classe 1	30 - 60 mn	3 à 6 H	15 jours
Densité	1,21 ± 0,07 g/ml	INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE – CATEGORIE a1		
Viscosité Brookfield	12000 - 18000 cP. (A/4/10)	LIMITE COV	CONTENU COV	
pH	7.5 - 9.5	75 g/l (2007) – 30 g/l (2010)		
Nettoyage des outils	A l'eau	< 30g/l maximum		
Brillance spéculaire (UNE-EN ISO 2813)	Satin	RENDEMENT THEORIQUE (*)		
		m² appliqués par litre	15 - 18	

(\*) Le rendement pratique dépend du support (nature, état et absorption), du mode d'application et du % de dilution.

## INFORMATIONS D'INTERET

Le processus de fabrication des peintures est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident. Le système de qualité mis en oeuvre inclut la conception du produit, ainsi que les différents contrôles lors de son élaboration (matières premières employées et produit fini), permettant ainsi d'uniformiser la fabrication du produit final obtenu. L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication au sein de notre site de production permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

- Produit non inflammable
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux
- Ne pas fumer, boire ou manger lors de l'application
- Respecter les normes d'hygiène et de sécurité
- Stocker dans l'emballage d'origine dans un endroit bien ventilé et à l'abri du gel
- Stocker les produits entre 5°C et 35°C
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Pour davantage d'informations sur les mesures de protection, consulter la FDS du produit.

# SS-600CPA

**Rualaix®**

## 'XPERT PAINT SATIN HQ ACRYLIQUE

### OBSERVATIONS

- Pour un usage adéquat, lire attentivement la fiche technique et la FDS du produit.
- Les éléments fournis dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme absous et définitifs. Ces données sont obtenues en conditions normalisées de laboratoire et sont issues de tests réalisés sur des supports normalisés. Des variations sont donc constatables lors d'une mise en oeuvre sur chantier selon les conditions in situ (absorption du support, épaisseur appliquée, température, hygrométrie etc...). Les valeurs et intervalles annoncés ont été confirmés selon différentes mesures constatées au fil du temps. Pour autant, de légères variations, supérieures ou inférieures, quant aux valeurs fournies dans cette fiche sont admissibles selon nos propres critères internes, sans affecter ni la qualité ni les prestations du produit final. Ces variations sont notamment liées aux conditions de mesure ainsi qu'aux instruments employés.
- Les conditions de mise en oeuvre par l'utilisateur restent hors de notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant. Respecter les recommandations et le mode d'emploi.
- Réaliser préalablement un diagnostic de l'état des fonds.
- Ne pas appliquer lors de températures inférieures à 5°C ou sur des surfaces surchauffées. Appliquer entre 5°C et 35°C (HR maximum 85%).
- Ne pas appliquer sur des supports humides.
- Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes ou bloquées.
- Ne pas recouvrir avant séchage complet.
- Ne pas appliquer lors de conditions climatiques défavorables (forte chaleur, vent, pluie ou gel).
- Ne pas appliquer un produit périmé, dont les propriétés seront altérées.
- Ne jamais diluer avec un autre produit (hormis l'eau) pour ne pas modifier les caractéristiques techniques.
- BAIXENS** se réserve le droit d'adapter ses spécifications variables selon ses propres critères techniques, avec pour finalité la possibilité d'apporter des améliorations à ses différentes gammes en fonction des besoins et/ou demandes du marché.
- Une équipe technico-commerciale est à votre disposition pour toute consultation technique.

### CONDITIONNEMENT

FORMAT	15 l.	4 l.
UNITES/CARTON	-	-
PALETTES	33 SEAUX	120 SEAUX



Code interne SS600CPANF2747B20A20

**BAIXENS**baixens.com  
TESTING THE DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL  
 POL. IND. MONCARRA, S/N  
 46230 ALGINET - VALENCIA  
 (ESPAÑA)  
 T.: 961.750.834

BAIXENS FRANCE  
 14, RUE DU PONT NEUF  
 75001 PARIS  
 (FRANCE)  
 T.: 0.800.90.14.37

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
 VIA PIETRO NENNI, 36  
 46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
 T.: 0375/68181/790016 F.: 0375/88831  
 www.bulova-pennelli.com